

PROPIEDADES MÉCANICAS

PROPIEDAD	NORMA	RESULTADO	
		BRILLANTE	SEMIBRILLO
Flexibilidad	ASTM D 522 - 60	Perfecta	
Adherencia	DIN 53151	GT = 0	
Resistencia al impacto Directo: Indirecto:	ASTM D2794	superior a 80 lb/plg2 superior a 80 lb/plg2	
Embutido Etichsen	DIN 53156	6 mm	
Abrasión TABER	ASTM D 1044	pérdida de peso: 29,6 mg	
Dureza lápiz	WOLF & WILB	H - 2H	
Dureza Persoz	ASTM D 3363/74	300-320 seg	290-300 seg

PROPIEDADES QUÍMICAS

PROPIEDAD	NORMA	RESULTADO
Niebla acética	ISO 9227	1000 hrs perfecto
Niebla salina Aluminio cromatizado	ASTM B - 117 - 73	2000 hrs perfecto
Niebla de Anhídrido Sulfuroso (Kesternichtest)	ISO 3231 - 02 1 SO2	24 ciclos perfecto

PROPIEDADES ÓPTICAS

PROPIEDAD	NORMA	RESULTADO	
		BRILLANTE	SEMIBRILLO
Brillo (60 °)	ASTM D 523 - 67	85 % - 94 %	25 % - 35 %